




PANK-hyväksytty testausorganisaatio

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------|------|--------------------------------|------|----------------|---------|--------------------|-------|
| Tyyppi: AB11 | | Luokka: B | | Päiväys: 10.06.2014 Klo: 14:18 | | | | | |
| Piiri | | Urakka U2014 | | Koneasema Testikoneasema | | | | | |
| Urakoitsija Demo-Asfaltti Oy | | | | Ottaja Urakoitsija | | Työ n:o Työ | | | |
| Tie | N:o 0 | Tieosa Useita tieosia | | | | Paalu | | | |
| Aosa | Aet | Losä | Let | Kaista | | Sarja | Resepti | | |
| Huomautuksia | | | | | | | | | |
| | | 0.063 | 0.5 | 2 | 4 | 8 | 11.2 | 16 | 22.4 |
| Ohjearvo | | 5,6 | 23,0 | 44,0 | 58,0 | 79,0 | 96,0 | 100,0 | 100,0 |
| Keskiarvo | | 5.3 | 20.2 | 40.8 | 49.8 | 77.9 | 95.6 | 100.0 | 100.0 |
| Yhteensä | | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Side-%: Ohje-%: Täyte-% | | Ohje-%: Täyte-% | | Lisäaine: | | Sideaine: | | Tarttuvuus: MYR: | |
| 5.33 5,50 | | 5,50 | | | | | | | |
| Näytteenotto menetelmä | | Siiritys | | Resepti | | Tarttuvuus | | Määritys menetelmä | |

Demo



Tulos koskee vain testattua näytettä

Demo-Asfaltti Oy
 Turmiontie 24
 13720 Parola
 mikko.laanti@strokeplan.com
 050 5147485

Tutkija: Mikko Laanti