




AB11	Luokka B Seulonta Kuuma Koneasemalta U2014 Testikoneasema Demo-Asfaltti Oy Työ Severijoen Silta Jk+ppt / Pihat Jk+ppt Vierustie Jk+ppt Kork.v.t/Mäntyv.t Jk+ppt Aateharjuntie Piittisjoen Silta Juotas/Luus																							
AB11	Side-%	Täyte-%	Vesi-%	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	11.2	16										
Kpl	34			34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34										
Keskiarvo	5,32			5,21	8,15	12,94	20,15	27,94	41,00	50,00	58,94	77,91	95,53	100,00										
Keskihajonta	0,10			0,55	0,74	1,07	1,58	2,19	1,79	3,91	2,74	2,89	2,63	0,00										
Poikkeamat Kpl	0			1	0	0	2	0	1	24	0	2	1	0										
Poikkeamat %	0,00			2,94	0,00	0,00	5,88	0,00	2,94	70,59	0,00	5,88	2,94	0,00										
TMP-%	1,60			0,18	100,00	100,00	23,38	100,00	13,22	77,91	100,00	5,14	2,48	0,00										
Alaohjearvo	5,10			3,60			19,00		39,00	53,00		73,00	90,00	100,00										
Alitus kpl	0			1	0	0	2	0	1	24	0	2	1	0										
Alitus %	0,00			2,94	0,00	0,00	5,88	0,00	2,94	70,59	0,00	5,88	2,94	0,00										
Yläohjearvo	5,90			7,60			27,00		49,00	63,00		85,00	102,00	100,00										
Ylitys kpl	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
Ylitys %	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Lask. ohje	5,50			5,60	8,00	14,00	23,00	33,00	44,00	58,00	67,00	79,00	96,00	100,00										
Alku kpl																								
Ohjearvo	5,50				8,00		23,00		44,00		67,00		96,00	100,00										

Demo



Tulos koskee vain testattua näytettä